

Arbeitsanweisung für Beschichtungen

Das **Verlegen** eines 4x4 mm **TEXTILGLASGITTERS** erfolgt stoß an stoß auf eine gereinigte oder neu eingebaute Asphaltfläche. Vor Einbauten und Anschlüssen (Kanaldeckel, Rinnen, ...) muss ein Abstand von ca. 1 – 3 cm eingehalten werden.

Das verlegte Gitter wird mit ca. 0,7 – 0,9 kg/m² **VIALIT GITTERKLEBER** angeklebt. Das Material wird mit geeignetem Rührgerät aufgerührt und portionsweise aufgetragen, anschließend händisch mittels Schrapper verteilt und mit einem Roller nachgerollt, um einen Materialüberschuss zu vermeiden.

Die Aushärtezeit des **VIALIT GITTERKLEBERS** ist je nach Boden- und Lufttemperatur unterschiedlich lang. Bei warmem Wetter (25°C Bodentemperatur) und Sonneneinstrahlung beträgt die Aushärtezeit ca. 1 - 2 Stunden.

Generell gilt: Wenn die Fläche mit der Hand berührt werden kann und sich das Material trocken und fest anfühlt, kann mit der Überbauung begonnen werden.

Die **Überbauung** erfolgt mit ca. 2,2 - 2,5 kg/m² **VIALIT RESIST 2K**. Nach dem Aufrühren und Anmischen der beiden Komponenten, wird das Material portionsweise aufgetragen, händisch mittels Schrapper verteilt und mittels Roller nachgerollt. Wenn sich das **VIALIT RESIST 2K** Material wieder gleichmäßig verteilt hat, wird die Fläche mit ca. 6,0 - 8,0 kg/m² geeignetem Splittmaterial, im Überschuss, händisch mittels Schaufel abgestreut.

Die Aushärtezeit für **VIALIT RESIST 2K** ist je nach Boden- und Lufttemperatur unterschiedlich lang. Bei warmem Wetter (25°C Bodentemperatur) und Sonneneinstrahlung beträgt die Aushärtezeit ca. 1 - 2 Tage für ungeübte Verarbeiter.

Bei einer Verlegung durch Fachpersonal und situationsbedingter Beurteilung, kann nach ½ - 1 Tag bereits händisch oder auch maschinell abgekehrt werden.

Das überschüssige Splittmaterial kann, wenn es nicht verschmutzt ist, wiederverwendet werden.

Nachdem der überschüssige Splitt entfernt wurde, kann mit der **Versiegelung** begonnen werden.

Bei einer Versiegelung mit **VIALIT STRADAKOL farbig**, werden ca. 1,0 - 1,5 kg/m² aufgetragen. Das Material wird mit geeignetem Rührgerät aufgerührt und portionsweise aufgetragen, anschließend händisch mittels Schrapper verteilt und mittels Roller nachgerollt.

Bei einer Versiegelung mit **VIALIT STRADAKOL farblos** werden ca. 0,2 - 0,4 kg/m² aufgetragen. Das Material wird mit geeignetem Rührgerät aufgerührt und entweder mit geeignetem Gerät aufgesprüht oder direkt aus dem Eimer mit geeignetem Roller auf die Fläche aufgetragen, wobei ein Materialüberschuss zu vermeiden ist.

Die Aushärtezeit der **VIALIT STRADAKOL** Produkte ist je nach Boden- und Lufttemperatur unterschiedlich lang. Bei warmem Wetter (25°C Bodentemperatur) und Sonneneinstrahlung beträgt die Aushärtezeit ca. 2 - 5 Stunden.

Weitere Informationen siehe Produktdatenblatt.