

STRADALAN

BITUMENFERTIGSCHLÄMME




SCAN ME



EINSATZGEBIETE



- **Optische Angleichung** von unterschiedlichen Asphaltflächen
- **Bitumenmastixanreicherung** an ausgemagerten Stellen
- **Versiegeln von feinen Rissen und offenporigem Asphalt**
- **Auf leicht bis mittelmäßig beanspruchten Verkehrsflächen anwendbar** – Parkplätze, Hauszufahrten, Gehsteige, Radwege



AUF EINEN BLICK

Regenerierungsmittel für die
Erhaltung von Asphaltflächen

- ✓ **Einfach zu Verarbeiten**
- ✓ **Regenerierende Wirkung**
- ✓ **Umweltfreundlich**
- ✓ **Kalt verarbeitbar**



Unsere Produkthinweise sind allgemeine Richtlinien, basieren auf Durchschnittswerten und gelten nicht für Anwendungen unter besonderen Verhältnissen oder Beanspruchungen. Die Eignung für den vorgesehenen Zweck und die örtlichen Bedingungen ist vom Anwender vorab zu prüfen. Die Verarbeitungshinweise auf dem Etikett sind zu beachten. Freigaben von Mitarbeitern werden nur in schriftlicher Form anerkannt.

Wir liefern und haften ausschließlich auf der Grundlage unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unseren Sicherheitsdatenblättern. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen und Farben unverbindlich.

STRADALAN

BITUMENFERTIGSCHLÄMME


STRADALAN ist eine mineralstoffgefüllte Schlämme auf Bitumenemulsionsbasis, die auch in geschlossenen Räumen angewendet werden kann.



1 Vor Verarbeitung mit einem Bohrmaschinenquirl homogen aufrühren.



2 In ca. 5-kg-Portionen auf die Unterlage gießen.



3 Nach dem Ausgießen unmittelbar mit einem geeigneten Gummischieber* verteilen ...



4 ... und **scharf** über das Korn abziehen, sodass die Asphaltstruktur noch sichtbar bleibt. Max. Trockenschichtdicke: ca. 0,5 mm.

VORAUSSETZUNG

Die Arbeiten sind nur bei trockener Witterung auszuführen. Verschmutzte Asphaltflächen mit Hochdruckreiniger von losen Teilen, Verunreinigungen und Ölen säubern. Der Untergrund darf feucht aber nicht nass sein. Die Bodentemperatur soll bei der Verarbeitung zwischen + 10 °C und max. + 30 °C liegen.

VERBRAUCH

Porenverschluss: ca. 0,8 kg/m²

Versiegelung: ca. 1,0 kg/m² je nach Untergrund

PRODUKTDATEN

Produkt	Art.-Nr.	Gebinde	Palettierung
STRADALAN	87632	30 kg	18 Eimer

*Zu beziehen bei VIALIT

Vialit

VIALIT ASPHALT GmbH & Co.KG
5280 Braunau am Inn \ Josef-Reiter-Str. 78
T +43 7722 62977-0
www.vialit.at \ office@vialit.at
Zertifiziert nach ISO 9001



STRADALAN eignet sich nicht für Nivellierungsarbeiten; hierfür empfehlen wir VIALIT Dosenasphalt oder REPHALT®.

STRADALAN ist nicht treibstoffresistent; hierfür empfehlen wir VIALIT RESIST 2K bzw. VIALIT STRADAFIX® (= motoröl- und dieselresistent)

Die Versiegelung ist bei warmen Temperaturen nach wenigen Stunden begehbar und nach frühestens 5 - 6 Stunden regenfest.

www.vialit.at

