



TECHNISCHES DATENBLATT

Rephalt 0/2

Produktbeschreibung

KMG-RE 2, VOC-frei, Ge2, St2, Ho2, Sack / Eimer / Bigbag gemäß RVS 08.97.01. Reaktiv aushärtendes, kalt verarbeitbares Asphaltmischgut, frei von Lösemitteln.

GISCODE: RepA 10

Technische Kennwerte

| Eigenschaft | Ergebnis | Einheit | Prüfung gemäß (*) | Kategorie | Klasse |
|--|------------|-------------------|-------------------|-----------|--------|
| Gestein | - | - | EN13043 | Ge | 2 |
| Bindemittelgehalt | 9,5 – 10,5 | M% | ÖN EN 12697-1 | - | 3 |
| Marshallstabilität nach 72h bei 60°C im Wasserbad | > 4 | kN | ÖN EN 12697-34 | St | 2 |
| Kornverlust bei -20°C | < 20 | M% | ÖN EN 12697-17 | - | 3 |
| ITSR: Verbleibende Spaltzugfestigkeit nach Wasserlagerung bei 25°C | > 80 | % | ÖN EN 12697-12 | - | 3 |
| ITSw: Spaltzugfestigkeit nach Wasserlagerung bei 25°C | 0,2 – 0,5 | N/mm ² | ÖN EN 12697-12 | - | 2 |
| Hohlraumgehalt | < 8 | Vol.-% | ÖN EN 12697-8 | Ho | 2 |
| Konsistenz | - | - | - | - | 2 |
| Lagerfähigkeit | - | - | - | - | 3 |
| Verarbeitung | - | - | - | - | 2 |
| VOC | 0 | M% | ÖN EN 14039 | - | 3 |
| NaWaRo | 20 – 50 | M% | ONR CEN/TS 16640 | - | 2 |

(*) die Prüfung erfolgt ggf. in Anlehnung an die entsprechende Norm

Version 4.0

Vialit Asphalt Gesellschaft m.b.H. & Co.KG, A – 5280 Braunau / Inn
Josef – Reiter – Straße 78, Tel. 07722 / 62977 – 0, Fax 07722 / 65758
office@vialit.at www.vialit.com www.rephalt.com