



## TECHNISCHES DATENBLATT

### RBT für Reaktiv-Patch

#### Produktbeschreibung

Reaktivbindemittel (trocken) für das Reaktivpatchen.

#### Technische Kennwerte

Eigenschaft	Ergebnis	Einheit	Prüfung gemäß (*)
Viskosität [40 °C]	1000 – 1700	mPas	ÖN EN 13302
Wassergehalt	< 0,1	%	ÖN EN 12697 – 3
Flammpunkt	≥ 150	°C	ÖN EN ISO 13736

#### Technische Kennwerte (ausgehärtet)

Eigenschaft	Ergebnis	Einheit	Prüfung gemäß (*)
Erweichungspunkt R & K	70 – 75	°C	ÖN EN 1427
Haftverhalten	≥ 90	%	ÖN EN 15626

\*) die Prüfung erfolgt ggf. in Anlehnung an die entsprechende Norm

Version 1.0

Vialit Asphalt Gesellschaft m.b.H. & Co.KG, A – 5280 Braunau / Inn  
Josef – Reiter – Straße 78, Tel. 07722 / 62977 – 0, Fax 07722 / 65758  
office@vialit.at      www.vialit.com      www.rephalt.com