



## TECHNISCHES DATENBLATT

### Replast

#### Produktbeschreibung

Reaktiv aushärtendes, kalt verarbeitbares, bituminöses Zweikomponentenprodukt zur Bindemittelanreicherung an Heißasphalt Fertigernähten.

#### Technische Kennwerte (ausgehärtet)

Eigenschaft	Ergebnis	Einheit	Prüfung gemäß (*)
Aschegehalt	10 – 20	%	DIN 52002
Erweichungspunkt R & K	70 – 75	°C	ÖN EN 1427
Elastisches Rückstellverhalten	10 – 30	%	ÖN EN 13380-3
Dehn- und Haftvermögen	≤ 1	N/mm <sup>2</sup>	SNV 671920
Dehn- und Haftvermögen nach Wärmereduzierung	≤ 1	N/mm <sup>2</sup>	SNV 671920
Konuspenetration	20 – 50	1/10 mm	ÖN EN 13880-2

(\*) die Prüfung erfolgt ggf. in Anlehnung an die entsprechende Norm

Version 4.0

Vialit Asphalt Gesellschaft m.b.H. & Co.KG, A – 5280 Braunau / Inn  
Josef – Reiter – Straße 78, Tel. 07722 / 62977 – 0, Fax 07722 / 65758  
office@vialit.at      www.vialit.com      www.rephalt.com