



TECHNISCHES DATENBLATT

Dosenasphalt-Emulsion

Produktbeschreibung

Kationische Bitumenemulsion als Bindemittelkomponente zur Herstellung von Asphaltmischgut.

Technische Kennwerte

Eigenschaft	Ergebnis	Einheit	Prüfung gemäß
Beschaffenheit	braune Flüssigkeit	–	ÖN EN 1425
Geruch	Schwach bitumenartig	–	ÖN EN 1425
Bindemittelgehalt	45-48	M %	ÖN EN 1428
Siedepunkt	100	°C	–
Viskosität [25 °C]	10 – 100	mPas	ÖN EN 13302
pH – Wert	2 – 3	–	ÖN EN 12850
Stabilitätsgrad	Stabil	–	ÖN EN 13075-1 / ÖN EN 1429

Anwendungshinweise

Forstsicher lagern und alle 6 Wochen durch Schwenken des Gebindes homogenisieren, um das Ausbilden eines kompakten, schwer aufrührbaren Bodensatzes zu vermeiden.

Achtung:

Unser technisches Datenblatt enthält die Ergebnisse, die wir bei bisherigen Anwendungserfahrungen mit dem von uns angebotenen Produkt erzielt haben. Die Angaben in diesem Datenblatt verstehen sich als allgemeine Richtlinien und sind vom Kunden auf den gewünschten Einsatzzweck und die örtlichen Verhältnisse gesondert abzustimmen. Unsere Kunden müssen selbst prüfen, ob unser Material für die von ihnen vorgesehenen Zwecke und Bedingungen geeignet ist.