

	<h1>Leistungserklärung</h1>	<p><b>Nr.</b> <b>11-2015-01-12</b> Gemäß Verordnung (EU) 305/2011</p>
<p>EU-BauPVO</p>		<p>Seite 1 von 2</p>

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

**Unstabile Bitumenemulsion.  
C 67 B 3 - OB**

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:

**C 67 B 3 - OB**

**Handelsname: Vialit O 65 K**

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorhergesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

**Unstabile Bitumenemulsion für Oberflächenbehandlungen.**

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

**VIALIT Asphalt GmbH & Co. KG**  
Josef - Reiter - Straße 78  
A - 5280 Braunau  
Email: [office@vialit.at](mailto:office@vialit.at)

5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:

**kein Bevollmächtigter**

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:

**System 2+**

7. Dies ist eine Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von der harmonisierten Norm EN 13808:2013 erfasst wird:

**Die Zertifizierungsstelle für die werkseigene Produktionskontrolle Nr. 1661 hat die Erstinspektion des Herstellerwerks und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufende Überwachung, Beurteilung und Bewertung der werkseigenen Produktionskontrolle durchgeführt und das Konformitätszertifikat für die werkseigene Produktionskontrolle ausgestellt.**

8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist:

**nicht zutreffend**



# Leistungserklärung

&  
EC - Konformitätserklärung  
gemäß Anhang ZA der EN 13808:2013



1661  
10  
1661 - CPR - 0248

EU-BauPVO

Seite 2 von 2

## 9. Erklärte Leistung

ANFORDERUNG	KLASSE	C 67 B 3 - OB
<b>PRÜFMERKMALE DER EMULSION</b>		
pH-Wert (ÖNORM EN 12850)	-	< 7
Bindemittelgehalt durch Wassergehalt (ÖNORM EN 1428)	Klasse 8	65 - 69 [%]
<b>Brechverhalten</b>		
Brechwert (ÖNORM EN 13075-1)	Klasse 3	70 - 155
<b>Viskosität</b>		
Dynamische Viskosität bei 40°C (ÖNORM EN 13302)	Klasse 11	100 - 1000 [mPa.s]
Siebrückstand 0,5-mm-Sieb (ÖNORM EN 1429)	Klasse 4	≤ 0,5 [%]
Siebrückstand 0,5-mm-Sieb / 7 Tage Lagerung (ÖNORM EN 1429)	Klasse 4	≤ 0,5 [%]
<b>Einfluss von Wasser auf die Bindemitteladhäsion</b>		
Haftverhalten (ÖNORM EN 13614:2004, Abschnitt 8.3)	Klasse 2	≥ 75 [%]
<b>Gefährliche Stoffe</b>		KLF
<b>AUS DER EMULSION GEMÄSS ÖNORM EN 13074-1 RÜCKGEWONNENES BINDEMITTEL</b>		
Konsistenz bei mittleren Verarbeitungstemperaturen		
Penetration bei 25 °C (ÖNORM EN 1426)	Klasse 0	KA
Konsistenz bei erhöhten Verarbeitungstemperaturen		
Erweichungspunkt (ÖNORM EN 1427)	Klasse 8	≥ 35 [°C]
<b>AUS DER EMULSION GEMÄSS ÖNORM EN 13074-1 RÜCKGEWONNENES UND GEMÄSS ÖNORM EN 13074-2 STABILISIERTES BINDEMITTEL</b>		
Dauerhaftigkeit der Konsistenz bei mittleren Verarbeitungstemperaturen		
Penetration bei 25 °C (ÖNORM EN 1426)	Klasse 0	KA
Dauerhaftigkeit der Konsistenz bei erhöhten Verarbeitungstemperaturen		
Erweichungspunkt (ÖNORM EN 1427)	Klasse 1	≥ 35 [°C]
<b>AUS DER EMULSION GEMÄSS ÖNORM EN 13074-1, ÖNORM EN 13074-2 UND ÖNORM EN 14769 GEALTERTES BINDEMITTEL</b>		
Dauerhaftigkeit der Konsistenz bei mittleren Verarbeitungstemperaturen		
Penetration bei 25 °C (ÖNORM EN 1426)	Klasse 0	KA
Dauerhaftigkeit der Konsistenz bei erhöhten Verarbeitungstemperaturen		
Erweichungspunkt (ÖNORM EN 1427)	Klasse 1	≤ 65 [°C]

9. Die Leistung des Produkts **C 67 B 3 - OB** gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 8. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller VIALIT Asphalt und im Namen des Herstellers von:

Braunau, 12.01.2015

Dipl.-Ing. Eybl Wolfgang

VIALIT Asphalt GmbH & Co.KG  
Josef-Reiter-Straße 78  
A -5280 Braunau/Inn