



TECHNISCHES DATENBLATT

Oecophalt KMG 0/5

Produktbeschreibung

KMG-FL 5, VOC-frei, Ge2, St0, Ho1, Sackware gemäß RVS 08.97.01.
 Gebrauchsfertiges, lagerfähiges kalt verarbeitbares Asphaltmischgut, auf Emulsionsbasis frei von Lösemitteln.

Technische Kennwerte

<u>Eigenschaft</u>	<u>Ergebnis</u>	<u>Einheit</u>	<u>Prüfung gemäß</u>	<u>Kategorie</u>	<u>Klasse</u>
Gestein	-	-	EN13043	Ge	2
Bindemittelgehalt	5,5 – 6,5	M%	ÖN EN 12697-1	-	2
Marshallstabilität nach 72h bei 60°C im Wasserbad	-	kN	ÖN EN 12697-34	St	0
Kornverlust bei -20°C	< 35	M%	ÖN EN 12697-17	-	2
ITSR: Verbleibende Spaltzugfestigkeit nach Wasserlagerung bei 25°C	50 – 80	%	ÖN EN 12697-12	-	2
ITSw: Spaltzugfestigkeit nach Wasserlagerung bei 25°C	< 0,2	N/mm ²	ÖN EN 12697-12	-	1
Hohlraumgehalt	< 14	Vol.-%	ÖN EN 12697-8	Ho	1
Konsistenz	-	-	-	-	2
Lagerfähigkeit	-	-	-	-	2
Verarbeitung	-	-	-	-	3
VOC	0	M%	ÖN EN 14039	-	3
NaWaRo	< 20	M%	ONR CEN/TS 16640	-	1

Version 3.1

Vialit Asphalt Gesellschaft m.b.H. & Co.KG, A-5280 Braunau/Inn
Josef-Reiter-Straße 78, Tel. 07722/62977-0, Fax 07722/65758
office@vialit.at www.vialit.com www.rephalt.com