



TECHNISCHES DATENBLATT

Rephalt 0/11

Produktbeschreibung

KMG-RE 11, VOC-frei, Ge2, St3, Ho2, Sack / Eimer / Bigbag gemäß RVS 08.97.01.
 Reaktiv aushärtendes, kalt verarbeitbares Asphaltmischgut, frei von Lösemitteln.

Technische Kennwerte

| <u>Eigenschaft</u> | <u>Ergebnis</u> | <u>Einheit</u> | <u>Prüfung gemäß</u> | <u>Kategorie</u> | <u>Klasse</u> |
|--|-----------------|-------------------|----------------------|------------------|---------------|
| Gestein | - | - | EN13043 | Ge | 2 |
| Bindemittelgehalt | 5,5 – 6,5 | M% | ÖN EN 12697-1 | - | 2 |
| Marshallstabilität nach 72h bei 60°C im Wasserbad | > 5 | kN | ÖN EN 12697-34 | St | 3 |
| Kornverlust bei -20°C | < 35 | M% | ÖN EN 12697-17 | - | 2 |
| ITSR: Verbleibende Spaltzugfestigkeit nach Wasserlagerung bei 25°C | > 80 | % | ÖN EN 12697-12 | - | 3 |
| ITSw: Spaltzugfestigkeit nach Wasserlagerung bei 25°C | 0,2 – 0,5 | N/mm ² | ÖN EN 12697-12 | - | 2 |
| Hohlraumgehalt | < 8 | Vol.-% | ÖN EN 12697-8 | Ho | 2 |
| Konsistenz | - | - | - | - | 2 |
| Lagerfähigkeit | - | - | - | - | 3 |
| Verarbeitung | - | - | - | - | 2 |
| VOC | 0 | M% | ÖN EN 14039 | - | 3 |
| NaWaRo | 20 – 50 | M% | ONR CEN/TS 16640 | - | 2 |

Version 3.1

Vialit Asphalt Gesellschaft m.b.H. & Co.KG, A-5280 Braunau/Inn
Josef-Reiter-Straße 78, Tel. 07722/62977-0, Fax 07722/65758
office@vialit.at www.vialit.com www.rephalt.com