



# TECHNISCHES DATENBLATT

## Rephalt 0/2

### Produktbeschreibung

KMG-RE 2, VOC-frei, Ge2, St2, Ho2, Sack / Eimer / Bigbag gemäß RVS 08.97.01.  
 Reaktiv aushärtendes, kalt verarbeitbares Asphaltmischgut, frei von Lösemitteln.

### Technische Kennwerte

<u>Eigenschaft</u>	<u>Ergebnis</u>	<u>Einheit</u>	<u>Prüfung gemäß</u>	<u>Kategorie</u>	<u>Klasse</u>
Gestein	-	-	EN13043	Ge	2
Bindemittelgehalt	9,5 – 10,5	M%	ÖN EN 12697-1	-	3
Marshallstabilität nach 72h bei 60°C im Wasserbad	> 4	kN	ÖN EN 12697-34	St	2
Kornverlust bei -20°C	< 20	M%	ÖN EN 12697-17	-	3
ITSR: Verbleibende Spaltzugfestigkeit nach Wasserlagerung bei 25°C	> 80	%	ÖN EN 12697-12	-	3
ITSw: Spaltzugfestigkeit nach Wasserlagerung bei 25°C	0,2 – 0,5	N/mm <sup>2</sup>	ÖN EN 12697-12	-	2
Hohlraumgehalt	< 8	Vol.-%	ÖN EN 12697-8	Ho	2
Konsistenz	-	-	-	-	2
Lagerfähigkeit	-	-	-	-	3
Verarbeitung	-	-	-	-	2
VOC	0	M%	ÖN EN 14039	-	3
NaWaRo	20 – 50	M%	ONR CEN/TS 16640	-	2

Version 3.1

**Vialit Asphalt Gesellschaft m.b.H. & Co.KG, A-5280 Braunau/Inn**  
**Josef-Reiter-Straße 78, Tel. 07722/62977-0, Fax 07722/65758**  
**office@vialit.at    www.vialit.com    www.rephalt.com**