



TECHNISCHES DATENBLATT

Rephalt 0/4

Produktbeschreibung

KMG-RE 4, VOC-frei, Ge2, St2, Ho2, Sack / Eimer / Bigbag gemäß RVS 08.97.01.
 Reaktiv aushärtendes, kalt verarbeitbares Asphaltmischgut, frei von Lösemitteln.

Technische Kennwerte

<u>Eigenschaft</u>	<u>Ergebnis</u>	<u>Einheit</u>	<u>Prüfung gemäß</u>	<u>Kategorie</u>	<u>Klasse</u>
Gestein	-	-	EN13043	Ge	2
Bindemittelgehalt	7,0 – 8,0	M%	ÖN EN 12697-1	-	2
Marshallstabilität nach 72h bei 60°C im Wasserbad	> 4	kN	ÖN EN 12697-34	St	2
Kornverlust bei -20°C	< 35	M%	ÖN EN 12697-17	-	2
ITSR: Verbleibende Spaltzugfestigkeit nach Wasserlagerung bei 25°C	> 80	%	ÖN EN 12697-12	-	3
ITSw: Spaltzugfestigkeit nach Wasserlagerung bei 25°C	0,2 – 0,5	N/mm ²	ÖN EN 12697-12	-	2
Hohlraumgehalt	< 9	Vol.-%	ÖN EN 12697-8	Ho	2
Konsistenz	-	-	-	-	2
Lagerfähigkeit	-	-	-	-	3
Verarbeitung	-	-	-	-	2
VOC	0	M%	ÖN EN 14039	-	3
NaWaRo	20 – 50	M%	ONR CEN/TS 16640	-	2

Version 3.1

Vialit Asphalt Gesellschaft m.b.H. & Co.KG, A-5280 Braunau/Inn
 Josef-Reiter-Straße 78, Tel. 07722/62977-0, Fax 07722/65758
 office@vialit.at www.vialit.com www.rephalt.com