



## TECHNISCHES DATENBLATT

### Oecophalt KMG 0/5

#### Produktbeschreibung

KMG – FL 5, VOC – frei, Ge 2, St 0, Ho 1, Sackware gemäß RVS 08.97.01. Gebrauchsfertiges, lagerfähiges kalt verarbeitbares Asphaltmischgut, auf Emulsionsbasis frei von Lösemitteln.  
GISCODE: RepA 10

#### Technische Kennwerte

Eigenschaft	Ergebnis	Einheit	Prüfung gemäß (*)	Kategorie	Klasse
Gestein	–	–	ÖN EN 13043	Ge	2
Bindemittelgehalt	5,5 – 6,5	M %	ÖN EN 12697 – 1	–	2
Marshallstabilität nach 72 h bei 60 °C im Wasserbad	–	kN	ÖN EN 12697 – 34	St	0
Kornverlust bei – 20 °C	< 35	M %	ÖN EN 12697 – 17	–	2
ITSR: Verbleibende Spaltzugfestigkeit nach Wasserlagerung bei 25 °C	50 – 80	%	ÖN EN 12697 – 12	–	2
ITSw: Spaltzugfestigkeit nach Wasserlagerung bei 25 °C	< 0,2	N/mm <sup>2</sup>	ÖN EN 12697 – 12	–	1
Hohlraumgehalt	< 14	Vol. – %	ÖN EN 12697 – 8	Ho	1
Konsistenz	–	–	–	–	2
Lagerfähigkeit	–	–	–	–	2
Verarbeitung	–	–	–	–	3
VOC	0	M %	ÖN EN 14039	–	3
NaWaRo	< 20	M %	ÖN EN 16640	–	1

(\*) die Prüfung erfolgt ggf. in Anlehnung an die entsprechende Norm

Version 4.0