



TECHNISCHES DATENBLATT

Oecophalt R 0/6

Produktbeschreibung

KMG-RE 6, VOC-frei, Ge2, St2, Ho1, Sack / Eimer / Bigbag gemäß RVS 08.97.01. Reaktiv aushärtendes, kalt verarbeitbares Asphaltmischgut, frei von Lösemitteln.

GISCODE: RepA 10

Technische Kennwerte

Eigenschaft	Ergebnis	Einheit	Prüfung gemäß (*)	Kategorie	Klasse
Gestein	–	–	ÖN EN 13043	Ge	2
Bindemittelgehalt	6,3 – 7,3	M %	ÖN EN 12697 – 1	–	2
Marshallstabilität nach 72 h bei 60 °C im Wasserbad	> 2	kN	ÖN EN 12697 – 34	St	2
Kornverlust bei – 20 °C	< 55	M %	ÖN EN 12697 – 17	–	1
ITSR: Verbleibende Spaltzugfestigkeit nach Wasserlagerung bei 25 °C	> 80	%	ÖN EN 12697 – 12	–	3
ITSw: Spaltzugfestigkeit nach Wasserlagerung bei 25 °C	0,2 – 0,5	N/mm ²	ÖN EN 12697 – 12	–	2
Hohlraumgehalt	< 14	Vol. – %	ÖN EN 12697 – 8	Ho	1
Konsistenz	–	–	–	–	2
Lagerfähigkeit	–	–	–	–	3
Verarbeitung	–	–	–	–	2
VOC	0	M %	ÖN EN 14039	–	3
NaWaRo	20 – 50	M %	ÖN EN 16640	–	2

(*) die Prüfung erfolgt ggf. in Anlehnung an die entsprechende Norm

Version 4.0

Vialit Asphalt Gesellschaft m.b.H. & Co.KG, A – 5280 Braunau / Inn
Josef – Reiter – Straße 78, Tel. 07722 / 62977 – 0, Fax 07722 / 65758
office@vialit.at www.vialit.com www.rephalt.com