



## TECHNISCHES DATENBLATT

### Refug 2K

#### Produktbeschreibung

Reaktiv aushärtendes, kalt und händisch verarbeitbares Zweikomponenten – Bindemittel im Mischverhältnis von 100A : 8B Gewichtsteilen zum Vergießen von Fugen.

#### Technische Kennwerte (ausgehärtet)

Eigenschaft	Ergebnis	Einheit	Prüfung gemäß (*)
Spezifisches Gewicht	≥ 1,05	g / cm <sup>3</sup>	ÖN EN 15326
Erweichungspunkt R & K	≥ 75	°C	ÖN EN 1427
Konus – Penetration [25 °C]	40 – 60	1/10 mm	ÖN EN 13880 – 2
Dehnbarkeit nach Raabe [-20 °C]	≥ 5	mm	ÖN EN 13880 – 13
Kugelfallprobe nach Herman [-20 °C]	bestanden	Fallhöhe 5m	DIN 1996 – 18

(\*) die Prüfung erfolgt ggf. in Anlehnung an die entsprechende Norm

Version 4.0

**Vialit Asphalt Gesellschaft m.b.H. & Co.KG, A – 5280 Braunau / Inn**  
**Josef – Reiter – Straße 78, Tel. 07722 / 62977 – 0, Fax 07722 / 65758**  
**office@vialit.at      www.vialit.com      www.rephalt.com**