



TECHNISCHES DATENBLATT

Resist Top Coat

Produktbeschreibung

Anionischer und pigmentierter Oberflächenversiegler für Resist – Beschichtungen.

Technische Kennwerte (nicht ausgehärtet)

Eigenschaft	Ergebnis	Einheit	Prüfung gemäß (*)
Dichte	0,9 – 1,0	g / cm ³	–
Dynamische Viskosität [40 °C]	60 – 100	mPas	ÖN EN 13302
pH- Wert	7 – 8	–	ÖN EN 12850
Bindemittelgehalt	50 – 55	%	ÖN EN 1428
Mindestfilmtemperatur	≥ 15	°C	–

Eigenschaften im ausgehärteten Zustand

Öl – und Kraftstoffbeständiger (**), vergilbungsresistenter Bindemittelfilm mit zähelastischen Eigenschaften.

(*) die Prüfung erfolgt ggf. in Anlehnung an die entsprechende Norm

(**) derzeit geprüft an: Altöl, Diesel und Kerosin

Version 4.0

Vialit Asphalt Gesellschaft m.b.H. & Co.KG, A – 5280 Braunau / Inn
Josef – Reiter – Straße 78, Tel. 07722 / 62977 – 0, Fax 07722 / 65758
office@vialit.at www.vialit.com www.rephalt.com