



TECHNISCHES DATENBLATT

Risseverfüllmasse

Produktbeschreibung

Bituminöse Masse zum Verfüllen von Rissen, Nähten und Fugen auf Asphaltstraßen ab Lastklasse III.

Technische Kennwerte (ausgehärtet)

Eigenschaft	Ergebnis	Einheit	Prüfung gemäß (*)
Dichte	1,4 – 1,6	g/cm ³	ÖN EN 13880 – 1
Erweichungspunkt R. u. K.	≥ 85	°C	ÖN EN 1427
Konus – Penetration	40	¹ / ₁₀ mm	ÖN EN 13880 – 2
Vergusstemperatur	160	°C	–
Zulässige Aufheiztemperatur	190	°C	–

(*) die Prüfung erfolgt ggf. in Anlehnung an die entsprechende Norm

Version 4.0

Vialit Asphalt Gesellschaft m.b.H. & Co.KG, A – 5280 Braunau / Inn
Josef – Reiter – Straße 78, Tel. 07722 / 62977 – 0, Fax 07722 / 65758
office@vialit.at www.vialit.com www.rephalt.com