



TECHNISCHES DATENBLATT

Viaplast HV Hardware

Produktbeschreibung

Anionische, wässrige Bitumenemulsion zur Bindemittelanreicherung von Asphaltflanken.

Technische Kennwerte

Eigenschaft	Ergebnis	Einheit	Prüfung gemäß (*)
Bindemittelgehalt	58 – 60	%	ÖN EN 1428
Erweichungspunkt R&K	> 100	°C	ÖN EN 1427
pH-Wert	8,0 – 9,0	-	ÖN EN 12850
Flammpunkt	> 250	°C	ÖN EN ISO 13736

(*) die Prüfung erfolgt ggf. in Anlehnung an die entsprechende Norm

Version 1.0

Vialit Asphalt Gesellschaft m.b.H. & Co.KG, A – 5280 Braunau / Inn
Josef – Reiter – Straße 78, Tel. 07722 / 62977 – 0, Fax 07722 / 65758
office@vialit.at www.vialit.com www.rephalt.com